2.3-13

CHRYSO®Dem Graisse

Démoulage différé
Synthèse

Descriptif

CHRYSO®Dem Graisse est un produit qui permet de réaliser le démoulage différé des bétons, qu'ils subissent ou non un étuvage.

Les cires microscopiques présentes dans la composition de **CHRYSO®Dem Graisse** facilitent le glissement du béton dans le coffrage lors de sa mise en place et permettent un démoulage aisé des pièces. Les parements présentent des aspects lisses, brillants et sans marbrure.

La présentation sous forme de graisse permet une application sur des parois inclinées ou verticales, ainsi que sur des coffrages ayant de nombreuses aspérités, dans lesquelles les produits huileux pourraient stagner en excès.

Caractéristiques

- Nature : liquide pateux
- Couleur : jaune foncé
- Point éclair : > 100° C
- Densité : > 1
- Pénétrabilité NF T60-140 : 140-250

Classification Synad Produits de Démoulage	
Environnement	●●●○○
Santé	●●●○○
Sécurité Feu	●●●●○
Très bon ● ● ● ● ●	Très mauvais ○ ○ ○ ○ ○

Conditionnement

Seaux de 5 kg
Tambours de 55 kg

Conformité

Conformité de la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n° 85/467/CEE du 1er octobre 1985-J.O. des Communautés Européennes L269 du 11 octobre 1985).

Applications

Domaines d'application

- Tous les démoulages différés sur moules métalliques.
- Bétons étuvés jusqu'à 80° C.
- Pose de carrelages en fond de moules.
- Application sur coffrage dont la géométrie nécessite un produit de consistance graisse afin d'éviter les excès localisés de produit de démoulage.

Mode d'emploi

Consommation :
1 kg/50-60 m^2.

CHRYSO®Dem Graisse doit être appliqué au rouleau, à la brosse, au pinceau ou au chiffon, sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge.
Pour la pose de carrelages en fond de moule, utiliser un peigne métallique.

Pour des supports spéciaux ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.

Précautions

- Durée de vie : 24 mois.

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001

2.3-13

CHRYSO®Dem Graisse

Démoulage différé
Synthèse

SECURITE

CHRYSO®Dem Graisse est un produit « sans danger ». Le port d'équipements de protection individuelle est recommandé.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso-online.com.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

« Se renseigner sur la dernière mise à jour »

Dernière modification : 09/04

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001